

F. W. KLEVER GmbH CHEM.-PHARM. FABRIK AHAM



Datenblatt USTA

Prüfung	Prüfmethode	Wert
Dichte 20°C g/cm³	DIN 51757	0,849 g / cm ³
Brechungsindex 20°		1,467
Tropfpunkt (Pourpoint) °C	DIN ISO 3016	- 42 °C
Flammpunkt °C	DIN EN 22592	+ 90 °C
Viskosität 20°C	DIN 51562-1	14,9 mm² / s
40°C	DIN 51562-1	9,7 mm² / s
50°C	DIN 51562-1	8,4 mm² / s
Oberflächenspannung 20°C	DIN 53914	28,45 mN / m
Kriechvermögen vertikal auf Blech	LAB-SOP 86	1,0 mm / min
Salzsprühtest 100 h	DIN 50021	frei von Korrosion
Farbveränderung 100 h / 50°C	LAB-SOP 86	keine
Verteil.koeff. Octan/Wasser		2,1
Neutralisationszahl mg/g	DIN 51558	0,5
Säurezahl mg/g	DIN 53169	1,7
Asche-Rückstand	DIN 51551	3,7 % d. Einwaage
Verdampfungsverlust 22 h/100°	ASTM D 4172	42,4 % d. Einwaage
Korrosions- u. Oxidationsstabilität:		
Gewichtsänderung (mg/cm²) bei	DIN 51394	
Prüfblech Stahl		+/- 0
Prüfblech Aluminium		+/- 0
Prüfblech Magnesium		+/- 0
Prüfblech Cadmium		+/- 0
Prüfblech Kupfer		+/- 0